



HAMMERITE KURUST

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ

- Продукт ефективної дії для зв'язування іржі, що є на поверхні, з основою
- Запобігає подальшому розповсюдження іржі по поверхні
- Можна перефарбовувати через 3–4 години
- Легко використовувати



ВЛАСТИВОСТІ

Hammerite Kurust — це ефективний перетворювач іржі, який при контакті з іржею реагує та зв'язує її з базовою поверхнею, утворюючи міцну поверхню для наступних етапів обробки. Продукт призначений для нанесення безпосередньо на іржу й не передбачає специфічного попереднього очищення поверхні. Продукт має швидку дію, оброблену поверхню можна фарбувати вже через 3–4 години. Завдяки гарній корозійній стійкості продукт запобігає подальшому розповсюдження іржі по поверхні. Перетворювач іржі міцно зчіплюється з металом, не пошкоджуючи його. Зручне пакування продукту особливо добре придатне саме для невеликих пошкоджень іржею. Для фінішної обробки поверхні можна використовувати фарби по металу **Hammerite**.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт призначений для застосування в зовнішніх та внутрішніх роботах на пошкоджених іржею металевих поверхнях перед фарбуванням поверхні ґрунтуючим фарбом **Hammerite No. 1 Rustbeater** або захисною фарбою по металу **Hammerite**; наприклад, несні конструкції, стовпи, огороження, двері, ворота, водостічні труби й ринви, вуличні світильники, садові меблі, металеві деталі для парків та ігрових майданчиків, садові тачки та ємності.

БАЗОВА ПОВЕРХНЯ

Продукт придатний для зв'язування іржі на нових і раніше пофарбованих пошкоджених іржею металевих поверхнях.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- У досягненні якісного кінцевого результату важливу роль відіграє ретельна підготовка поверхні! Потрібний ступінь очищення поверхні залежить від агресивності навколошнього середовища й має відповідати чинному стандарту.
- Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою і очищеною від забруднень, жиру і масел. Для очищення поверхні можна використовувати злегка теплу або теплу воду, а також розчинник **Hammerite Brush Cleaner & Thinner**. Також для усунення забруднення можна використовувати мийку високого тиску.
- Якщо на поверхні є іржа, що відшарувалася, прокатний шар або стара фарба, що відійшла, їх потрібно видалити за допомогою скребка, сталової щітки або дробострумінного очищення.

ГРУНТУВАННЯ

- Наявну на поверхні іржу обробити в один або декілька шарів перетворювачем іржі **Hammerite Kurust**.
- На початку роботи струсити упаковку перетворювача іржі й вилити у відповідну пластикову ємність кількість продукту **Hammerite Kurust**, потрібну для обробки пошкодженої поверхні.
- Продукт нанести на іржаву поверхню в один шар, уникаючи розтікання продукту поверхнню. Стежити, щоб уся іржава поверхня була ретельно покрита продуктом.
- Вступаючи в реакцію з іржею, продукт **Hammerite Kurust** змінює колір, стаючи внаслідок реакції синово-чорним. Якщо протягом години колір не зміниться, поверхню слід повторно обробити перетворювачем іржі.
- Залежно від ступеня пошкодження іржею та вологості середовища процес реакції триває орієнтовно 3–4 години. Потім поверхню слід ретельно вимити чистою водою і перед фарбуванням дати висохнути відповідно до вимог.
- Для забезпечення більш ефективного захисту від іржі поверхню можна загрунтувати фарбою **Hammerite No. 1 Rustbeater**. Ґрунтуюче фарбування необхідно виконати якнайшвидше після очищення поверхні, щоб уникнути утворення нового шару іржі.

ФІНІШНА ОБРОБКА

Фінішну обробку поверхні виконати продуктом **Hammerite Smooth Finish**, **Hammerite Hammered Finish** або **Hammerite Satin Finish** відповідного відтінку.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	зовнішні та внутрішні роботи
ЩІЛЬНІСТЬ	1,02 кг/л
ПОКРИВАНІСТЬ (1 ШАР)	20–25 м ² /л
ЧАС ВИСИХАННЯ (23 °C, RH 50 %)	можна перефарбовувати через 3–4 години (залежить від рівня ушкодження іржею та умов довкілля)
РОЗРІДЖУВАЧ	продукт не потребує розведення
КОЛІР	безколірний
РОБОЧІ ІНСТРУМЕНТИ	пензель, валик, розпилювач низького тиску (рекомендований тиск — 2 бари)
ОЧИЩЕННЯ РОБОЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ	водою одразу після використання
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ У ЗАКРИТІЙ ЗАВОДСЬКІЙ ТАРІ	2 роки
ЗБЕРІГАННЯ	зберігати у закритій тарі в сухому та прохолодному місці (за температури вище +5 °C), не допускати замерзання продукту
УПАКОВКА	90 мл

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРБУВАННЯ

- Увага! Hammerite Kurust є кислотним продуктом. Під час роботи дотримуватись усіх вимог безпеки праці та уникати нанесення продукту на такі поверхні, які кислотний продукт може пошкодити (напр., пофарбовані поверхні, бетон).
- Продукт готовий до застосування й не потребує розведення.
- На невеликих поверхнях віддавати перевагу пензлю, що дозволить домогтися потрапляння продукту в поглиблення та щілини металевої поверхні й забезпечить кращий захист базової поверхні. Для обробки великих обсягів поверхонь рекомендується використовувати розпилювач.
- При нанесенні продукту на поверхню переконайтесь, що вся поверхня повністю покрита фарбою.
- Необхідна температура повітря та поверхні при фарбуванні та висиханні фарби — від +10 до 25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря < 80 %. Уникати фарбування в холодну і вологу (дощ, туман, роса) погоду, у вітряну погоду, а також під дією прямих сонячних променів.
- Перед фінішною обробкою поверхні дайте продукту висохнути відповідно до вимог.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння на шкіру та в очі. У разі потрапляння в очі негайно промити очі проточною водою та звернутися до лікаря. У разі потрапляння на шкіру ретельно вимити шкіру водою з милом. Використовувати продукт виключно в добре вентильованому місці. Додаткову інформацію можна знайти в паспорті безпеки продукту.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочих інструментів видалити рештки фарби. Не виливати продукт у каналізацію чи водойми. Рідкі залишки фарби доставити в місце збору шкідливих відходів, на утилізацію відходів направляти тільки повністю випорожнені ємності.

ВИРОБНИК

Підприємство AkzoNobel.

ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

Дані, наведені в описі продукту, отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на поверхню, погодних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як посібник під час вибору продуктів і методів роботи. Представник не несе відповідальність за пошкодження, спричинені ігноруванням правил користування продуктами або застосуванням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. Представник продукту застерігає собі право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.