



# HAMMERITE No.1 RUSTBEATER

## ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА ПО МЕТАЛУ



- Грунтувальна фарба по металу Hammerite, яка наноситься безпосередньо на іржу.
- Можна використовувати для сильно ушкоджених іржею поверхонь із чорного металу (напр., сталь, залізо).
- Забезпечує поверхні гарну корозійну стійкість.
- Швидко сохне, міцно зчіпляється з базовою поверхнею.

### ВЛАСТИВОСТІ

**Hammerite No. 1 Rustbeater** — це грунтувальна фарба, яка має дуже гарну корозійну стійкість, на основі розчинника, для грунтування сильно пошкоджених іржею поверхонь із чорного металу. Міцно зчіпляється з поверхнею, забезпечуючи поверхні ефективний захист від корозії. Завдяки швидкому висиханню фарби для грунтування обробку поверхні можна починати через 6 годин. Фарбу зручно використовувати, у процесі фарбування вона не стікає та добре розрівнюється. Пофарбована поверхня витримує високу температуру +80 °С. Для фінішної обробки поверхні підходить використання фарб по металу **Hammerite**.

### СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Продукт призначений для використання в разі зовнішніх і внутрішніх робіт для грунтування різних металевих поверхонь, наприклад несучих конструкцій, стовпів, огороження, дверей, воріт, водостічних труб й жолобів, вуличних світильників, садових меблів, металевих деталей для парків та ігрових майданчиків, садових тачок і ємностей.

### БАЗОВА ПОВЕРХНЯ

Продукт призначений для грунтування сильно пошкоджених іржею поверхонь із чорного металу (наприклад, сталь, залізо, чавун) перед фарбуванням покривною фарбою **Hammerite**.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Для досягнення якісного кінцевого результату важливу роль відіграє ретельна підготовка поверхні! Необхідний ступінь очищення поверхні залежить від агресивності навколишнього середовища та має відповідати чинному стандарту.
- Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою та очищеною від забруднень, жиру та олій. Для очищення поверхні можна використовувати злегка теплу або теплу воду, а також розчинник **Hammerite Brush Cleaner & Thinner**. Для усунення забруднення також можна використовувати мийку високого тиску.
- Наявну на поверхні іржу, що відшарувалася, прокатний шар або стару фарбу, що відійшла, видалити скребком, сталеву щіткою або за допомогою дробоструминного очищення. Для досягнення кращого кінцевого результату після видалення іржі, що відшарувалась, шар іржі, що залишився на поверхні, можна обробити перетворювачем іржі **Hammerite Kurust**.
- Для досягнення кращої адгезії гладку металеву поверхню або шар старого глясового фарбованого покриття, що є на поверхні, можна відшліфувати наждачною шкуркою до матовості, а потім видалити шліфувальний пил.

### ГРУНТУВАННЯ

- Поверхню заґрунтувати одним шаром фарби **Hammerite No. 1 Rustbeater**.
- Грунтувальне фарбування виконати відразу після очищення поверхні, щоб уникнути утворення нового шару іржі на поверхні.
- Перед фарбуванням, переконайтеся, що базова поверхня суха.
- Грунтувальну фарбу ретельно перемішати та нанести на поверхню пензлем, валиком або розпилювачем, уникаючи розтікання фарби. Фарбу не розводити.
- Грунтувальне фарбування виконати в один шар. У процесі фарбування слідкуйте за тим, щоб уся поверхня була ретельно вкрита фарбою.
- Перед фінішним оздобленням дати заґрунтованій поверхні висохнути відповідно до вимог. Фінішну обробку поверхні можна виконати не раніше, ніж через 6 годин після грунтувального фарбування. За більш низької температури та вищої вологості повітря час висихання фарби може бути тривалішим.

### ФІНІШНА ОБРОБКА

Фінішну обробку поверхні виконати продуктом **Hammerite Smooth Finish**, **Hammerite Hammered Finish** або **Hammerite Satin Finish** відповідного відтінку.





#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	зовнішні та внутрішні роботи
ЗВ'ЯЗУВАЛЬНА РЕЧОВИНА	алкід
ГУСТИНА	1,26 кг/л
СТУПІНЬ ГЛЯНСУ (GARDNER, 60°)	матова
ПОКРИВНІСТЬ (1 ШАР)	12 м <sup>2</sup> /л (у разі фарбування пензлем і валиком)
ЧАС ВИСИХАННЯ (+23 °С, RH 50 %)	суха на дотик через 2 години; можна перефарбовувати через 6 годин
РОЗРІДЖУВАЧ	Hammerite Brush Cleaner & Thinner
КОЛІР	темно-коричневий
РОБОЧІ ІНСТРУМЕНТИ	пензель, валик, розпилювач низького чи високого тиску
РОЗПИЛЕННЯ (РОЗПИЛЮВАЧ ВИСОКОГО ТИСКУ)	сопло 0,015», тиск 130 бар
ОЧИЩЕННЯ РОБОЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ	Hammerite Brush Cleaner & Thinner відразу після використання
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ В ЗАКРИТІЙ ЗАВОДСЬКІЙ ТАРІ	3 роки
ЗБЕРІГАННЯ	зберігати в закритій тарі в сухому та прохолодному місці (за температури вище +5 °С)
ПАКУВАННЯ	0,5 л / 2,5 л
ВМІСТ ЛОС	макс. 499 г/л (гранично допустимий вміст ЛОС у ЄС для даного продукту (підгрупа 9) становить 500 г/л)

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРБУВАННЯ

- Фарба готова до застосування та не потребує розведення. У разі використання валика або розпилювача низького чи високого тиску продукт можна розвести розріджувачем **Hammerite Brush Cleaner & Thinner** обсягом до 10 %.
- У разі фарбування пензлем або розпилювачем низького тиску покрити поверхню в 1–2 шари, у разі фарбування валиком або розпилювачем високого тиску — у 2 шари.
- У разі нанесення на поверхню ґрунтувальної фарби пензлем фарба потрапляє також у поглиблення й щілини металевої поверхні, що забезпечує кращий захист базової поверхні. Для ґрунтування великих обсягів поверхонь як робочий інструмент рекомендується використовувати розпилювач.
- У разі нанесення фарби на поверхню переконайтеся, що вся поверхня повністю покрита фарбою. Ефективний захист від появи корозії буде забезпечений у тому випадку, коли товщина шару ґрунтувальної та фінішної фарби відповідає ступеню агресивності навколишнього середовища.
- Необхідна температура повітря й поверхні для фарбування та висихання фарби — від +10 до 25 °С (рекомендована темп. +18 ± 2 °С), відносна вологість повітря < 80 %. Уникати фарбування в холодну, вологу (дощ, туман, роса) погоду, у вітряну погоду, а також під дією прямих сонячних променів.
- Перед фінішним оздобленням дайте шару ґрунтовки висохнути відповідно до вимог.

#### БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Вогнебезпечно. Зберігати подалі від джерел займання. Містить органічний розчинник, може викликати алергічну реакцію. Повторний контакт може спричинити сухість або тріщини на шкірі. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння на шкіру та в очі. У разі потрапляння в очі негайно промити очі проточною водою та звернутися до лікаря. У разі потрапляння на шкіру ретельно вимити шкіру водою з милом. Використовувати продукт виключно в добре вентиляваному місці. Додаткову інформацію наведено в паспорті безпеки продукту.

#### ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й ПОВЕДІННЯ З ВІДХОДАМИ

Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочих інструментів видалити рештки фарби. Не виливати продукт у каналізацію або водойми. Рідкі залишки фарби доставити в місце збирання шкідливих відходів, на утилізацію відходів направляти тільки повністю випорожені ємності.

#### ВИРОБНИК

Підприємство AkzoNobel у Європейському Союзі.

#### ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

*Дані, наведені в описі продукту, отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на поверхню, погодних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як посібник під час вибору продуктів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. Представник продукту застерігає собі право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.*