



# HAMMERITE KURUST

## ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖ

- Перетворює іржу на стійку базову поверхню
- Дуже добре підходить при невеликих пошкодженнях іржею
- Можна перефарбовувати вже через 3 – 4 години



### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для обробки пошкоджених іржею металевих поверхонь перед фарбуванням захисною фарбою для металу HAMMERITE або ґрунтувальною фарбою NO.1 RUSTBEATER; наприклад, металевих стовпчиків, огорож, воріт, водостічних труб і ринв, металевих садових меблів. Підходить для застосування як при внутрішніх, так і при зовнішніх роботах.

### ПІДГОТОВКА І ОБРОБКА БАЗОВОЇ ПОВЕРХНІ

- Вирішальна роль в успіхах фарбування належить ретельній обробці металевій поверхні!
  - Поверхня, яка фарбується, повинна бути сухою та очищеною від жирів, масел, забруднень та іржі. Поверхню очистити засобом для чищення Lavatio чи розріджувачем HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner), потім ретельно ополоснути чистою водою і дати просохнути перед фарбуванням.
  - Іржу, яка відлущилась з поверхонь з чорного, гальванізованого чи оцинкованого металу з пошкодженнями іржею, видалити за допомогою скребка, сталльної щітки чи наждачного паперу до рівня чистоти St2.
  - Ретельно струсити упаковку з виробом і вилити достатню для обробки пошкодженої поверхні кількість перетворювача іржі KURUST в підходящу пластикову ємність.
  - Нанести 1 шар виробу на іржаву поверхню, слідкувати, щоб уся поверхня була ретельно вкрита.
  - Вступаючи в реакцію з іржею, KURUST змінює колір – стає темно-синім/ чорним. Якщо протягом години зміна кольору не відбувається, повторити обробку.
  - Залежно від серйозності пошкодження іржею і вологості навколишнього середовища процес реакції може тривати 3 – 4 години.
  - KURUST має кислотний характер, не наносити виріб на фарбовані поверхні, бетон і т. ін.
  - При нанесенні перетворювача іржі на поверхню пензлем забезпечується потрапляння виробу в пази металеві поверхні, що забезпечує кращий захист базової поверхні. Для покриття великих площ можна використовувати розпилювач.
  - Необхідна температура повітря і поверхні під час нанесення виробу на поверхню та на час його висихання +5...35 °C (рекомендовано +18±2 °C), відносна вологість повітря < 80 %.
- Фарбування виконувати захисною фарбою для металу HAMMERITE або ґрунтувальною фарбою NO.1 RUSTBEATER.

### ФАРБУВАННЯ



#### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	Внутрішні та зовнішні роботи
ГУСТИНА	1,0 кг/л
КОЛІР	Безбарвний
ЧАС ВИСИХАННЯ (23 °С 50% ВВ)	Можна перефарбовувати приблизно через 3 години; залежить від ступеню пошкодження іржею та умов навколишнього середовища
ВИТРАТА	20 – 25 м <sup>2</sup> /л
РОЗРІДЖУВАЧ	Вода; при розпилюванні під низьким тиском розбавляти не потрібно
ІНСТРУМЕНТИ	Пензель, валик, розпилювач із низьким тиском (рекомендований тиск 2 бар)
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	Вода
ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ	Короткочасно витримує від –30 °С до +150 °С, постійну спеку до +80 °С, якщо плівка фарби повністю затвердла
СТРОК ЗБЕРІГАННЯ В ЗАКРИТІЙ ЗАВОДСЬКІЙ ТАРІ	2 роки
ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ	У закритій тарі; зберігати в сухому добре вентиляваному приміщенні при температурі 20 °С; уберігати від коливань температур
ПАКУВАННЯ	90 мл

#### ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння виробу на шкіру та в очі. У разі потрапляння в очі відразу ополоснути великою кількістю води та звернутися до лікаря. У випадку проковтування виробу негайно звернутися до лікаря та показати йому упаковку чи етикетку. При потраплянні на шкіру відразу помити великою кількістю води з милом. Користуватися в добре вентиляваному приміщенні. Ознайомитись зі спеціальними вимогами / сертифікатом безпеки.

#### ВИРОБНИК

Підприємство AkzoNobel в Європейському Союзі

#### ПРЕДСТАВНИК

“Акзо Нобель Холдинг Україна” вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Т: +38 044 581 85 92  
info.kyiv@akzonobel.com

Деякі вказані в описі продукту дані отримані в лабораторних умовах і можуть варіюватись залежно від методу нанесення фарби на поверхню, атмосферних умов та ін. Виробник не бере на себе відповідальність за збитки, спричинені ігноруванням інструкції з використання виробу чи використанням виробу не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатись до представника виробу. Виробник залишає за собою право вносити зміни в наведені дані, не інформуючи про це попередньо.